

SAKRET Setz-Fix SF turbo

Hydraulisch erhärtender, zementgebundener Montagebeton



Anwendung		
	• Für außen • Für Boden	
Eignung		
	• Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken und dgl.	
Eigenschaften		
	• Schnell erhärtend • Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen, fertig	
Materialbasis		
	• Spezialzement - SN EN 197 • Genormte / zugelassene Gesteinskörnung • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften	
Technische Daten		
	Körnung	0–8 mm
	Wasserbedarf	0,14 l/kg
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,52 l/kg
	Materialverbrauch	ca. 1,92 kg/m ² /mm
Untergrundvorbereitung		
	• Untergrund leicht vornässen.	

SAKRET Setz-Fix SF turbo

Hydraulisch erhärtender, zementgebundener Montagebeton



Verarbeitung	• In tragfähigem, verdichtetem Erdreich Loch oder Graben für den Einbau von Geräten oder Fundamenten ausheben. Fundamente frostfrei gründen. Seitenflächen und Boden mit Wasser anfeuchten. • Trocken direkt aus dem Gebinde bis zu einer max. Höhe von 20 cm einfüllen. • Das Trockengemisch mit der angegebenen Wassermenge mittels Gießkanne benetzen. • Bei tieferen Aushüben anschließend weitere Lagen von je 20 cm aufbringen und - wie oben beschrieben - mit Wasser benetzen. • Oberfläche nach dem Absinken des Wassers mit Spaten durch leichtes Anklopfen verdichten und sauber abziehen, ggfs. abgenommene Grasnarbe wieder auflegen - fertig! • Beginnt bereits nach ca. 3-5 Minuten zu erhärten. • Danach ist eine Lageänderung nicht mehr möglich und die Hilfskonstruktionen für die Fixierung der Einbauteile können entfernt werden. • Nach ca. 7 Tagen ist die Erhärtung soweit fortgeschritten, dass Wäschespinnen, Tore, Spielgeräte etc. belastet werden können - die völlige Durchhärtung ist nach ca. 28 Tagen gegeben. • Probeflächen sind anzulegen.
Nachbehandlung	• Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
Lagerung	• Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde). • Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.
Entsorgung	• Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Hinweise	• Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. • Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Das abbundene Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen. • Den anstehenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Setz-Fix SF turbo

Hydraulisch erhärtender, zementgebundener Montagebeton



Lieferung Setz-Fix SF turbo				
Optik / Farbe	Materialverbrauch	EAN / GTIN		
grau	ca. 1,92 kg/m ² /mm	25 kg Sack	42 Sack auf Palette	7640151752514