



CeTeCryl® Filler

Füllerpaste
Pâte de rebouchage
Pasta da riempimento

CeTeCryl® Filler ist eine nahezu schrumpffreie, gebrauchsfertige sehr leichte Füllerpaste, um in nur einem Arbeitsgang Löcher und Risse zu füllen.

Anwendungsbereiche

Für das Verfüllen von Fugen und Schraublöcher in Gipsplatten sowie das Ausfüllen und Egalisieren von Rissen, Löcher und statischen Fugen in einem Arbeitsgang in Beton, Mauerwerk, Putzschichten usw. im Innenbereich. Das Material trocknet so schnell das meistens innerhalb von wenigen Minuten (10–20 Min.) mit Dispersionsfarben überstrichen werden kann. Nach der Aushärtung ist das Produkt schleifbar. Nicht geeignet für den Dauernassbereich, Bewegungsfugen und den Aussenbereich.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. CeTeCryl® Filler einspritzen und mit einem Spachtel oder leicht feuchtem Schwamm nacharbeiten. Grössere Löcher in Schichten bearbeiten. Die Austrocknung ist abhängig von der Raumtemperatur.

Technische Daten

Basis: Acrylemulsion
Viskosität (DIN EN ISO 10563): pastös
Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +30° C
Temperaturbeständig: -20° C - +75° C
Aushärtezeit pro 2 mm (23° C / 50% rLf):
ca. 1–8 Stunden
Überstreichbar (23° C/50% rLf): 10–20 Minuten
Dichte: 0,57 g/cm³
Schwund: gering
Kennzeichnung: -
Frostbeständig während des Transportes: -15° C
Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken

Farbe: weiss

Lieferform: Kartuschen à 310 ml, 12 Kartuschen/

CeTeCryl® Filler est une pâte de rebouchage quasiment sans retrait, prête à l'emploi et très légère, destinée à combler les trous et fissures en un seul passage.

Domaines d'application

Comblement de joints et trous de vis dans des plaques en plâtre, rebouchage et égalisation de fissures, trous et joints statiques en un passage dans le béton, la maçonnerie, les couches d'enduit etc., à l'intérieur. Le matériau sèche tellement vite qu'en l'espace de quelques minutes (10–20 minutes) il peut en général être recouvert d'une peinture dispersion. Après durcissement, le produit peut être poncé. Ne convient pas pour une utilisation dans des zones exposées en permanence à l'humidité, les joints de dilatation et l'extérieur.

Instructions de mise en œuvre

Le support doit être propre, sec, dépourvu de poussière et de graisse. Injecter CeTeCryl® Filler puis le travailler avec une spatule ou une éponge légèrement humide. Pour les trous importants, procéder par couches. Le séchage dépend de la température ambiante.

Caractéristiques techniques

Base: émulsion acrylique
Viscosité (DIN EN ISO 10563): pâteux
Température d'utilisation: +5° C à +30° C
Résistance à la température: -20° C - +75° C
Durcissement 2 mm (23° C/50% HR):
env. 1–8 heures
Recouvrable (23° C/50% HR): 10–20 minutes
Densité: env. 0,57 g/ml
Retrait: faible
Caractéristique: -
Résistant au gel pendant le transport: -15° C
Conservation: 12 mois, frais et sec

Couleur: blanc

Conditionnement: cartouches à 310 ml,

CeTeCryl® Filler è una pasta di riempimento a ritiro pressoché nullo, pronta all'uso e molto leggera, per consentire il riempimento di buchi e screpolature in un'unica operazione.

Campi di applicazione

Per il riempimento dei giunti e dei fori filettati di pannelli in gesso, nonché per colmare e livellare in un'unica operazione le crepe, i fori e i giunti statici del cemento, della muratura, degli strati di intonaco etc. negli ambienti interni. Solitamente l'asciugatura del materiale è talmente rapida da consentire l'applicazione di idropittura nel giro di pochi minuti (10–20 minuti). Dopo l'indurimento il prodotto può essere levigato. Non è adatto all'applicazione in condizioni di bagnato costante, per giunti dinamici e per gli esterni.

Istruzioni per l'applicazione

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di polvere e grasso. Iniettare CeTeCryl® Filler e lavorarlo con una spatola o una spugna leggermente inumidita. I buchi di entità maggiore devono essere sigillati procedendo a strati. L'essiccazione dipende dalla temperatura ambiente.

Dati tecnici

Base: emulsione acrilica
Viscosità (DIN EN ISO 10563): pastoso
Temperatura di lavorazione: da +5° C a +30° C
Resistenza alla temperatura: -20° C - +75° C
Indurimento 2 mm (23° C/50% rLf): ca. 1–8 ore
Verniciabile (23° C/50% rLf): 10–20 minuti
Densità: ca. 0,57 g/ml
Ritiro: minimo
Etichettatura: -
Resistenza al gelo durante il trasporto: -15° C
Stabile a magazzino: 12 mesi, fresco e asciutto

Colore: bianco

Formato di consegna: cartucce da 310 ml,

Karton, 1248 Stück/Palette

12 cartouches/carton, 1248 cartouches/palette

12 cartucce/cartone, 1248 cartucce/pallet



Die in diesem Merkblatt enthaltenen Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts, von bedingte Weiterentwicklung im Bereich Rohstoffe behalten wir uns vor. Produktionsbedingte Farbschwankungen geben keinen Anlass zur Reklamation. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern, wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, eigene Prüfungen durchzuführen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.

Les données contenues dans cette fiche d'information correspondent à l'état actuel. Nous nous réservons le droit de modifier les chiffres clés du produit en raison de progrès techniques, d'évolutions ultérieures dans le domaine des matières premières. Les variations de couleur liées à la production ne donnent pas lieu à des réclamations. Les recommandations données dans cette notice vous obligent à effectuer vos propres tests en raison de facteurs de transformation sur lesquels nous ne pouvons pas influencer. Les suggestions d'utilisation ne constituent pas une garantie d'adéquation à l'usage recommandé. En cas de réimpression, cette édition deviendra invalide.

I dati contenuti in questa scheda informativa corrispondono allo stato attuale. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai dati chiave del prodotto a causa del progresso tecnico, di ulteriori sviluppi nel settore delle materie prime. Le deviazioni di colore dovute alla produzione non costituiscono motivo di reclamo. Le raccomandazioni fornite in questo opuscolo richiedono l'esecuzione di test propri a causa dei fattori durante la lavorazione che non possiamo influenzare. I suggerimenti per l'uso non costituiscono garanzia di idoneità allo scopo consigliato. Se ristampata, questa edizione non sarà più valida.